

RITIVEX R LIQUID 1102

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Ακρυλική, υδατοδιαλυτή, συγκολλητική ρητίνη για δάπεδα.
- Ιδανικό αστάρι πριν την εφαρμογή του **ELASTOSPORT 853** (ακρυλικό επισκευαστικό υπόστρωμα), **ELASTOTURF 851** (ακρυλική επένδυση δαπέδων) και **CORRIDOL 864** (ακρυλική επένδυση δαπέδων) σε **αθλητικά γήπεδα**.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική σύσταση	Υδατικό γαλάκτωμα
Χρώμα	Λευκό
Θερμοκρασία Εφαρμογής	10-35°C
Πυκνότητα	1-1.1 kg/lit at 25 °C
Ιξώδες	15-45 mPa sec at 25°C

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

200-400gr/m², ανάλογα με το είδος, την αδρότητα και την απορροφητικότητα του υποστρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Δοχεία των 20kg και βαρέλια των 150kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώρο, εκτός ήλιου, με ελάχιστη θερμοκρασία 5°C και μέγιστη θερμοκρασία 35°C.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Άσφαλτος

- Κλίση 0,7-1%
- Η ασφαλική υποδομή θα πρέπει να είναι εφαρμοσμένη σε καλά συμπιεσμένο υπόστρωμα οδοποιίας πάχους 150χιλ
- Επίστρωση ασφάλτου σε μία στρώση(όχι σε δύο) πάχους 6-8εκ.
- Χωρίς προβλήματα ανερχόμενων υγρασιών

Τσιμέντο

- Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι επίπεδη και ομαλή με κλίση 0,7-1%
- Η υγρασία θα πρέπει να είναι κάτω του 4% σε βάθος 10εκ του σκυροδέματος
- Δημιουργία αρμών διαστολής σε μεγάλες επιφάνειες σκυροδέματος

- Χωρίς προβλήματα ανερχόμενων υγρασιών

Ποιότητα σκυροδέματος, ως υπόστρωμα:	Το λιγότερο C20/25
Χρόνος ωρίμανσης σκυροδέματος:	Το λιγότερο 40 ημερών
Περιεκτικότητα υγρασίας σκυροδέματος:	< 4%
Χρόνος ωρίμανσης ασφαλτικού:	Το λιγότερο 25 ημερών

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Για εφαρμογή σε επιφάνειες σκυροδέματος οι οποίες δεν έχουν στεγανοποίηση στο κάτω μέρος προτείνεται η χρήση της ειδικής, στεγανωτικής ρητίνης **POLYSPORT DAMP PROOF BARRIER** για την δημιουργία φράγματος υγρασίας και την αποφυγή φυσαλίδων στην επιφάνεια του δαπέδου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους με προστατευτικά γάντια. Όταν το υλικό έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια πρέπει να πλένεται καλά με σαπούνι και νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

KDF - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε
e : info@kdf.gr w : www.kdf.gr

Τμήμα Πωλήσεων/Εκθεσιακός Χώρος
Λεωφ. Παπανικολάου 1, Πεύκα
57010, Θεσσαλονίκη
t / f : 2310 829598
Λογιστήριο
Μητροπόλεως 19
54624, Θεσσαλονίκη
t : 2310 683660

