

ELASTOSPORT 853

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το **ELASTOSPORT 853** είναι ακρυλικής βάσης, δάπεδο ενός συστατικού, για χρήση σε γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, αντισφαίρισης και χειροσφαίρισης.

- Λειαίνει και αναβαθμίζει δάπεδα με άγριο υπόστρωμα σε δύο ή περισσότερες επιστρώσεις, αναλόγως την τραχύτητα της επιφανείας.
- Ελαχιστοποιεί το κόστος επιδιόρθωσης αθλητικών γηπέδων.
- Εφαρμόζεται εύκολα χωρίς προγενέστερη εμπειρία του εφαρμοστή.
- Στην περίπτωση αθλητικών γηπέδων, συνιστάται το **ELASTOSPORT 853** να καλύπτεται με την ελαστική επίστρωση **ELASTOTURF 851** -πιστοποιημένη επένδυση από τη Διεθνή Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (I.T.F.)- ή με το **SUPER ELASTOCOAT COARSE** ή με το **SUPER ELASTOCOAT FINE** ενώ σε περιπτώσεις περιβάλλοντος χώρου σταδίων, πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, διαδρόμων κλπ, θα πρέπει να καλύπτεται με το **CORRIDOL 864**.

Προσφέρει:

- Ασφάλεια στο παιχνίδι.
- Εξαιρετική αναπήδηση της μπάλας.
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Ποιότητα τσιμέντου:	Το λιγότερο C20/25
Ηλικία:	Το λιγότερο 30 ημερών
Περιεκτικότητα υγρασίας:	< 4%

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική βάση:	ακρυλική, ρητίνη ενός συστατικού
Κατάσταση υλικού:	παχύρρευστο υγρό
Απόχρωση:	μπεζ
Ιξώδες:	32000-42000 mPa•s στους 25°C
Πυκνότητα:	1,75-1,85 gr/cm ³
Θερμοκρασία εφαρμογής:	10 – 38°C
Βατότητα:	μετά από 1 ημέρα στους 25°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται μόνο σε στεγνές επιφάνειες, προστατευμένες από ανερχόμενες υγρασίες και απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως

KDF - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

e : info@kdf.gr w : www.kdf.gr

Τμήμα Πωλήσεων/Εκθεσιακός Χώρος

Λεωφ. Παπανικολάου 1, Πεύκα

57010, Θεσσαλονίκη

t / f : 2310 829598

Λογιστήριο

Μητροπόλεως 19

54624, Θεσσαλονίκη

t : 2310 683660



σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρμογή εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την εφαρμογή του υλικού.

- Σχολαστικός, στεγνός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες, σαθρά υπολείμματα με απορροφητική σκούπα και ρακλέτα.
- Αστάρωμα της επιφάνειας με τη συγκολλητική ρητίνη **RITIVEX 1102** για τη σωστή πρόσφυση του υλικού. Το υλικό εφαρμόζεται σε μία ή περισσότερες στρώσεις, έως ότου η επιφάνεια κορεστεί αποφεύγοντας τη δημιουργία λιμνάζοντος υλικού.
- Όταν το αστάρι αρχίσει να στεγνώνει (περίπου 1 ώρα, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος), εφαρμόζεται το **ELASTOSPORT 853**.
- Το **ELASTOSPORT 853** εφαρμόζεται σε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με το επιθυμητό πάχος, την αδρότητα και την απορροφητικότητα της επιφάνειας. Κάθε στρώση εφαρμόζεται αφού η προηγούμενη αρχίσει να στεγνώνει.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

2-3 kg/m² σε δύο ή τρεις στρώσεις, ανάλογα με το πορώδες της επιφάνειας.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Ρακλέτα. Τα εργαλεία θα πρέπει να καθαρίζονται με **NEPO** αμέσως μετά τη χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Βαρέλια, 200kg.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

12 μήνες σε κλειστά δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώρο, εκτός ήλιου, με ελάχιστη θερμοκρασία 5°C και μέγιστη θερμοκρασία 30°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Στην περίπτωση εξαιρετικά αδρών επιφανειών τσιμέντου ή ασφάλτου, προτείνεται η λείανση της επιφάνειας με μηχανή μωσαϊκού πριν την εφαρμογή του **ELASTOSPORT 853**.
- Η εφαρμογή και σκλήρυνση του **ELASTOSPORT 853** πρέπει να πραγματοποιείται κατά τις δροσερές ώρες. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ιδανική ώρα για την εφαρμογή του υλικού είναι μεταξύ 6:00-10:00 π.μ., ενώ κατά τον χειμώνα η ελάχιστη θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και την σκλήρυνση είναι 10°C.
- Η φρεσκοεπιστρωμένη επιφάνεια πρέπει να προστατεύεται από υψηλές θερμοκρασίες, αέρα, βροχή και παγωνιά για τις πρώτες 24 ώρες τουλάχιστον.
- Μεγαλύτερο πάχος επένδυσης από 0,5mm επιτυγχάνεται με διαδοχικές στρώσεις.
- Για επικάλυψη ρωγμών και τρυπών, συνιστάται η προσθήκη 20-30% χαλαζιακής άμμου στο βάρος του **ELASTOSPORT 853** (μέγεθος κόκκου: 0,2-0,5 mm).
- Σε περίπτωση φθοράς, διορθώνεται εύκολα και επικαλύπτεται επιτόπου.
- Μπορεί να προστεθεί νερό έως 3%.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους με προστατευτικά γάντια. Όταν το υλικό έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια πρέπει να πλένεται καλά με σαπούνι και νερό.

KDF - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

e : info@kdf.gr w : www.kdf.gr

Τμήμα Πωλήσεων/Εκθεσιακός Χώρος

Λεωφ. Παπανικολάου 1, Πεύκα

57010, Θεσσαλονίκη



t / f : 2310 829598

Λογιστήριο

Μητροπόλεως 19

54624, Θεσσαλονίκη

t : 2310 683660





Αθλητικά Δάπεδα & Δομικά Υλικά

ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

KDF - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε

e : info@kdf.gr w : www.kdf.gr

Τμήμα Πωλήσεων/Εκθεσιακός Χώρος

Λεωφ. Παπανικολάου 1, Πεύκα

57010, Θεσσαλονίκη

t / f : 2310 829598

Λογιστήριο

Μητροπόλεως 19

54624, Θεσσαλονίκη

t : 2310 683660

