

PU GRASS 149

ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΡΟΛΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η **PU GRASS 149** είναι πολυουρεθανικής βάσης, δύο συστατικών κόλλα χωρίς διαλύτες για συνθετικό χλοοτάπητα. Χρησιμοποιείται για την συνένωση ρολών συνθετικού χλοοτάπητα με την παράλληλη χρήση ειδικών πολυεστερικών ταινιών καθώς επίσης και για την τοποθέτηση διαγραμμίσεων.

- Παρέχει κάλυψη και υψηλές αντοχές στην υγρασία, την γήρανση και τις υψηλές θερμοκρασίες
- Μη συρρικνούμενη και μη εύφλεκτη.
- Κατάλληλη επίσης για επιφάνειες τσιμέντου και ασφαλτοεπιφάνειες.
- Πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN 15330-1.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χημική βάση:	πολυουρεθάνη δύο συστατικών
Κατάσταση υλικού:	υγρό
Απόχρωση:	πράσινο
Ιξώδες:	19000 ± 1000 mPa•s στους 23°C
Πυκνότητα:	1,55 ± 0,05 gr/cm ³
Αναλογία ανάμιξης (Α:Β):	100:11,7 κατά βάρος
Χρόνος εφαρμογής υλικού:	περίπου 40 λεπτά στους 23°C
Θερμοκρασία εφαρμογής υλικού:	15 – 25°C

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εφαρμόζεται μόνο σε στεγνές επιφάνειες, προστατευμένες από ανερχόμενες υγρασίες και απαλλαγμένες από υλικά που εμποδίζουν την πρόσφυση, όπως σκόνες, σαθρά υλικά, λίπη κλπ. Η επιτυχία στην εφαρμογή εξαρτάται από την σωστή προετοιμασία του υποστρώματος και την εφαρμογή του υλικού.

- Καλός, στεγνός καθαρισμός της επιφάνειας από σκόνες και υπολείμματα με απορροφητική σκούπα και ρακλέτες.
- Καλή ανάμειξη των συστατικών Α (ρητίνη) και Β (σκληρυντής) τα οποία είναι συσκευασμένα σε δοχεία με προκαθορισμένη αναλογία ανάμιξης. Η ανάμειξη πρέπει να γίνει με τη χρήση αναδευτήρα χαμηλών στροφών (300-600 rpm) για 1-2 λεπτά. Είναι σημαντικό η ανάδευση να γίνεται και στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου προκειμένου να επιτευχθεί ομοιόμορφη κατανομή του σκληρυντή.
- Εφαρμογή της **PU GRASS 149** σε πολυεστερική ταινία με οδοντωτή σπάτουλα.
- Η θερμοκρασία θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 15 και 25°C κατά την ανάμειξη και εφαρμογή καθώς επίσης και για τις πρώτες 24 ώρες για την σωστή πρόσφυση και ωρίμανση του υλικού.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

- 0,8-1 Kgr/m².

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οδοντωτή σπάτουλα. Τα εργαλεία πρέπει να καθαρίζονται με **ΔΙΑΛΥΤΗ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 133** αμέσως μετά τη χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σετ των 24kg και 13kg (δύο δοχεία). Τα συστατικά Α και Β βρίσκονται σε καθορισμένες κατά βάρος αναλογίες ανάμιξης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Έξι μήνες σε κλειστά, σφραγισμένα δοχεία, σε δροσερό και ξηρό χώρο, με ελάχιστη θερμοκρασία 5°C.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ο χρόνος κατεργασίας της **PU GRASS 149** μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος.
- Η εφαρμογή θα πρέπει να αποφεύγεται σε περίπτωση βροχής ή υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας.
- Παρατεταμένη αποθήκευση χρησιμοποιημένων δοχείων **PU GRASS 149** πρέπει να αποφεύγεται, καθώς η επαφή με την υγρασία της ατμόσφαιρας μπορεί να οδηγήσει σε επιφανειακή σκλήρυνση ή θόλωμα του προϊόντος.
- Μετά την πλήρη σκλήρυνση, η **PU GRASS 149** είναι απολύτως ασφαλής για την υγεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Η εργασία πρέπει να πραγματοποιείται σε καλά αεριζόμενους χώρους με προστατευτικά γάντια. Όταν το υλικό έρχεται σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια πρέπει να πλένεται καλά με σαπούνι και νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Τα τεχνικά δεδομένα και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο είναι αποτέλεσμα της γνώσης και της εμπειρίας από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και από την εφαρμογή του προϊόντος στην πράξη. Οι συστάσεις και οι προτάσεις σχετικά με την χρήση των υλικών γίνονται χωρίς εγγύηση, αφού οι εκάστοτε συνθήκες κατά την εφαρμογή τους είναι πέρα του ελέγχου της εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό είναι ευθύνη του χρήστη να βεβαιωθεί πως το υλικό είναι κατάλληλο για την προβλεπόμενη εφαρμογή και τις συνθήκες του έργου. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.